

PROVA DI LABORATORIO IN NEBBIA SALINA

PRODOTTO ESAMINATO: [PROTECHEM GREEN](#)

SPECIFICHE DELLA PROVA
Umidità 95%
Soluzione salina 5%
Temperatura considerata 40°C

RISULTATO DELLA PROVA 39 ORE
di resistenza del prodotto all'ossidazione in nebbia salina

NOTA: il parametro di 34 ore di resistenza in nebbia salina rientra nella fascia qualitativa più elevata, appannaggio dei più qualificati protettivi fluidi.

[PROTECHEM GREEN e' conforme alle specifiche militari: MIL-C-81309 D / MIL-C-16173 D](#)

SERVIZIO TECNICO CHEMMA